

"UUSI" PÖYTÄ 4 VAIHEESSA

Pahasti kärsineen tammipöydän voi korjata, vaikka pinnat olisivat täynnä halkeamia, tahroja, likaa ja epätasaisuuksia.

Puhdistamisen, hiomisen ja pintakäsittelyn jälkeen pöytä näyttää kuin uudelta!



LIKA

Pöydän pinnassa on erilaisia tahroja. Pöytä pitää pestä perusteellisesti maalattavan pinnan pesuaineella.



HALKEAMAT

Pöydän reunassa on pieniä rakoja. Halkeamat pitää täyttää liimalla, jotta raot eivät pistä silmään.



Tee Itse



VAIKEUSASTE

Hyvä projekti aloittelijalle. Työ sopii kaikille.

HELPPO

VAIKEA



VIE AIKAA

Noin päivän ilman kuivumisaikoja.



HINTA

Noin 30 euroa



MATERIAALIT

- Maalattavan pinnan pesuainetta
- Tahranpoistoainetta tammelle
- Puuliimaa
- Saippualastuja



ERIKOISTYÖKALUT

- Lääkeruisku


1

POISTA TAHRAT

Tammilevyn tahrojen poistamiseen tarvitaan tammelle tarkoitettua tahranpoistoainetta. Muille puulajeille voi käyttää maalattavan pinnan pesuainetta tavallista vähevämpänä liuksena.


Tehokas tahranpoistaja tammelle

Tammessa on parkkihappoja, joten puhdistusaineen pitää olla väkevää. Tammelle tarkoitettua puhdistusainetta ei saa käyttää muille puulajeille.




1

Suihkuta tahranpoistoainetta kuivalle, käsittelemättömälle pinnalle. Käytä kumi-
hanskoja.



2

Anna tahranpoistoaineen vaikuttaa 30–60 minuuttia, jotta se painuu syvälle puuhun. Voit toistaa käsittelyn tarvittaessa.



3

Pyyhi tahrat puhtaalla ja märällä rätillä. Tahrat häviävät, kun pesu-
aine pyyhitään pois. Toista käsittely tarvittaessa.



HANKALAT TAHRAT

Jotkut tahrat ovat erityisen vaikeita, eivätkä ne lähde tavallisella pesuaineella. Niihin pitää käyttää tahranpoistoainetta.

EPÄTASAISUUDET

Eri puolilla levyä on irtotikkuja ja pieniä epätasaisuuksia. Kaikki epätasaisuudet pitää hioa pois, kunnes pinta on aivan tasainen.



2

PUHDISTA PÖYTÄ

Pura pöytä, jotta saat kunnostettua sen joka puolelta. Anna tahranpoistoaineen vaikuttaa pöytälevyyn ja puhdistä sillä aikaa pöydän runko.

Kun pöytä on pesty ja pyyhitty perusteellisesti, kokoa se ja anna pöydän kuivua vuorokauden tai kahden ajan. Tärkeää: Älä jätä pöytää esimerkiksi kuuman patterin viereen, jotta puu ei halkea.




1

Levitä pesuainetta reilusti joka puolelle, jotta koko pöytä puhdistuu. Anna aineen vaikuttaa 3–5 minuuttia. Voit levittää pesuainetta harjalla.



2

Harjaa puuta, kun se on kostunut kunnolla. Liikuta harjaa puun syiden suunnassa, jotta harjakset painuvat saumojen pohjaan asti.



3

Pyyhi likainen vesi pois puhtaalla ja märällä rätillä. Pyyhi likaista vettä pois koko ajan, jotta se ei ehdi imeytyä puuhun.

3

LIIMAA HALKEAMAT


Tätä pöytää on säilytetty varastossa, jonka lämpötila on vaihdellut huomattavasti. Puuhun on tullut pari pientä halkeamaa, kun puu on kuivunut.

Halkeamat voi korjata puuliimalla. Sitä puristetaan halkeamaan ruiskulla niin kauan, että halkeama on täynnä. Kun liima on kuivunut, pöytä pitää hioa tasaiseksi.



1

Sekoita liimaan vettä ja hieman sahanpurua. Liiman pitää olla niin juoksevaa, että se valuu halkeamaan. Tässä vettä tarvitaan melko paljon, sillä halkeama on kapea.



2

Purista halkeamaan liimaa.

Työnnä neula niin syvälle kuin mahdollista, jotta halkeama täyttyy pohjasta ylöspäin. Sopivia ruiskuja myydään esimerkiksi apteekeissa.



3

Anna liiman kuivua vähintään tunnin ajan. On tärkeää, että liima kuivuu kunnolla, ennen kuin sitä aletaan hioa.

4

HIO POIS EPÄ-TASAISUUDET

Pöytä hiotaan syiden suuntaisesti. Syvien naarmujen kohdalta pitää hioa viistosti, mutta pinta kannattaa viimeistellä syiden suuntaisesti.

Hio pinta useaan kertaan, aluksi nauhahiomakoneella ja jyväkoon 60 hiomapaperilla. Sen jälkeen voit käyttää tasohiomakonetta ja jyväkoon 80 paperia ja viimeistellä pinnan jyväkoolla 100.

Poista lopuksi hiomapöly, jotta pinnasta tulee siisti.



1


Hio pöytälevy jyväkoon 60 hiomapaperilla. Aloita pahiten kärsineistä paikoista, liimatuista halkeamista ja isojen tahrojen kohdalta. Älä hio liikaa yhdestä kohdasta, jotta puuhun ei tule kuoppia.



2

Hio reunat tasohiomakoneella tai epäkeskohiomakoneella.

Aloita jyväkoolla 60, vaihda paperin karkeus kokoon 80 ja viimeistele pinta jyväkoon 100 hiomapaperilla.



3

Pinta on nyt hiottu kokonaan.

Tammi on kovaa, joten levyn hiominen vie oman aikansa. Hio käsin paikat, joihin hiomakone ei mahdu. Voit kääriä hiomapaperin puukapulan ympärille.

Kaada sangon pohjalle viisi senttiä kiehuvaa vettä. Kaada päälle saippualastuja ja sekoita tavallisella vispilällä, kunnes liuos on niin jäykkää, että vispilä pysyy pystyssä.

Harjaa saippusekoitus kunnolla puun sisään syiden suuntaisesti.

NÄIN PIDÄT PÖYDÄN KUNNOSSA

Hiottu pöytä hylkii likaa ja pysyy hyvässä kunnossa pitkään, kun sen pinta suojataan oikein. Tämä pöytä käsiteltiin hiomisen jälkeen saippualastuilla. Jos pöytää ei suojata, se muuttuu nopeasti likaiseksi.

1. Levitä saippualiuos pöytään. Aloita käsittely pöydän rungosta ja harjaa saippua kunnolla puun uurteisiin esimerkiksi lattiaharjalla. Harjaa puun syiden suuntaisesti paikoissa, joissa se on mahdollista. Jos saippuasekoitus on liian kuivaa, paksua tai tahmeaa, voit lisätä siihen hieman vettä ja sekoittaa uudestaan. Kun saippua on vetäytynyt noin 20 minuuttia, voit pyyhkiä sen pois kostealla rätillä.

2. Saippuoi pöytälevy. Aloita alapuolelta ja käännä pöytä sen jälkeen oikein päin. Käsittele pinta erityisen hyvin, sillä se kuluu eniten. Muista käsitellä myös levyn reunat. Pyyhi saippua pois kostealla rätillä, kun se on vetäytynyt noin 20 minuuttia.

3. Kaavi ylimääräinen saippua pois, kun puun pinnalla ei näy enää vaahtoa. Käytä esimerkiksi kovasta muovista tehtyä kaavinta, jotta levyn pintaan ei tule naarmuja.

4. Pyyhi pöytä kuivaksi väännetyllä rätillä. Huuhtelee rätti välillä puhtaalla vedellä. Kostuta koko pöytälevy, jotta pinta ei jää läikikkääksi.

Pintakäsittely öljyllä vai saippualastuilla?

Pöydän pinnan voi käsitellä saippuan lisäksi öljyllä. Öljy suojaa puuta hieman saippuaa paremmin, eikä käsittelyä tarvitse uusia. Öljy on erinomainen valinta esimerkiksi keittiön työtasolle, sillä sen pitää kestää kovaa kulutusta.

Öljy värjää puun hieman tummemmaksi kuin saippua. Tämä pöytä käsiteltiin saippualla, jotta siihen saatiin vaalea sävy.

Käsittelyn jälkeen puun uurteisiin jää ohut kerros saippuaa, joka vaahtoa hieman joka kerta, kun pöytää pyyhitään kostealla rätillä. Kun vaahtoaminen loppuu, pöytä pitää käsitellä uudestaan. Sohvapöytä pitää käsitellä yleensä joka toinen tai kolmas vuosi, mutta ruokapöydän saippuointi pitää toistaa kerran vuodessa. Saippuointi ei sovi keittiön työtason suojaamiseen.

Perusteellisen käsittelyn jälkeen kukaan ei voi arvata, että pöytä oli menossa kaatopaikalle.