

SILEÄ SEINÄPINTA HETKESSÄ

Vältät monta vaihetta

Perinteisellä hiekkatasoiteella seinästä saa sileän, mutta sillä on vaikeampi tasoittaa, ja pinta on työstettävä useampaan kertaan kuin kipsilaastia käytettäessä.

Hiekkatasoite:

puhdistus	tasoitus	hionta	pohjuste	liima	kuituvuota	pohjuste	maali
-----------	----------	--------	----------	-------	------------	----------	-------

Kipsilaasti:

puhdistus	tasoitus					(pohjuste)	(maali)
-----------	----------	--	--	--	--	------------	---------

Tee itse
ja säästä yli **700€**

Oletko kyllästynyt lasikuitu-, säkkikangas- tai rappauspintaan? Hirvittääkö jo pelkkä ajatus valtavasta seinäremontista? Nyt opit helpomman keinon.

Maku muuttuu siinä missä muotikin. Monien kotien seinät on verhoiltu rakenn-, säkkikangas- ja lasikuitutapetilla, sillä nämä materiaalit olivat aikoinaan muodissa. Nyt näistä tapeteista ehkä halutaan jo eroon, koska aika suosii sileäksi rapattuja ja maalattuja pintoja. Muutos ei kuitenkaan tapahdu käden käänteessä, sillä rakennemaalit ovat erittäin kovia ja niitä on todella vaikeaa hioa pois. Säkkikangas- ja lasikuitutapetit on kiinnitetty liimalla, joka ei liukene, ja jos vuotia yrittää kaapia pois, mukana tulee myös osa alustaa, jolloin hanke vain vaikeutuu!

Hiekkatasoite voisi olla yksi ratkaisu, mutta se on hyvin hienorakeista ja seinä on tasoitettava täysin sileäksi, mikä vaatii aika paljon harjoittelua.

Paras vaihtoehto on kipsilaasti. Se on rakenteeltaan karkeampaa ja se jättää myös karkeamman pinnan, jolloin seinää ei tarvitse tasoittaa täysin tasaiseksi. Kipsilaasti kiinnittyy lähes kaikkeen, myös maalipintoihin. Pinnasta tulee kova ja kestävä.

Valmistele seinä

Ennen kuin aloitat rappaustyön, poista kaikki ruuvit ja naulat. Tulpat on joko vedettävä ulos tai naputeltava vähintään 5 mm seinän sisään.

Kaikki alueet, joista vuodat ovat irronneet, on kaavittava puhtaiksi. Kun kuljet kättäsi seinää pitkin, voit kuulla on-ton äänen niissä kohdissa, jossa vuota on irti. Voit pitää myös lamppua tiiviisti seinää vasten: valonsäde paljastaa kuplat.

Syvämmät reiät tasoitetaan kipsilaastilla. Voit täyttää jopa 5 cm syviä reikiä ilman, että pinta halkeilee. Tässä koh-teessa poistettiin ovi ja seinän päähän kiinnitettiin lauta, jotta kohta voitiin tasoittaa, ennen kuin töitä jatkettiin.



1 Kaavi irronnut tapetti pois taittoteräveitsellä. Poista mieluum-min liikaa kuin liian vähän vanhaa tapettia. Pääset helpolla, kun merkitset kaikki irron-neet kohdat ja kaavit ne irti yhdellä kertaa.



2 Puuseinät putkineen ja rappauk-sineen siistitään kaikesta irtolaastista viiltämällä pinnat viistoon kiinteään laastiin asti. Harjaa pölyt pois harjalla ja sivele reikäkohtiin akryylipohjustetta, erityisesti rappauspinnan reunaan.



3 Vahvista kulmia kulmaprofiililla (tarkoitettu kipsilevyille). Pidä vesi-vaakaa tai suoraa lautaa pintaa vasten, jotta saat kiskon samaan tasoon seinän kanssa. Kiinnitä kisko kipsilevyruuveilla.



4 Työstä pintaan kipsilaastia teräslastalla. Vedä lastan reunaa laastipintaa vasten. Kun laasti on kiinnittynyt, voit silottaa pinnan. Kun pinta on kuiva, voit pohjustaa sen akryylipohjusteella (primeri).



5 Pese seinä huolellisesti. Varsinkin nikotiinivärjäytymistä on päästävä eroon. Käytä peruspuhdistusainetta ja ohenna sitä vedellä valmistajan ohjeiden mukaan. Huuhtelee puhtaalla vedellä ja anna seinän kuivua.

Tee Itse



VAIKEUSASTE:

Kipsilaastia on huomattavas-ti helpompi tasoittaa kuin esim. hiekkatasoitetta. Kipsi-laastin käsittelyn oppii pian.

AJANKÄYTTÖ:

Noin 30 m²:n olohuoneen sei-nät vaativat pari työpäivää. Muista myös kuivausajat.

HINTA:

Noin 12 €/m².

Levitä kipsilaasti

Seinään levitetään kaksi kerrosta kipsilaastia. Ensimmäinen kerros tasaa seinän ja luo hyvän pohjan toiselle kerrokselle. Voit sivellä seinään vettä ennen toisen kipsilaastikerroksen levittämistä, mutta selviät helpommalla ja saat varmemman tuloksen, jos sivelet seinään akryylipohjustetta (primeri/kiinnitepohjuste). Näin pinta imee tasaisesti ja ehdit hyvin viimeistellä sen ilman, että kipsilaasti ehtii kuivua liian nopeasti.

Voit silottaa viimeisen kipsilaastikerroksen hiertimellä, jossa on sieni, mutta kokemattoman tekijän on helpompi ja turvallisempi käyttää isoa sientä. Tällöin rappaukseen ei jää niin helposti uria.



1 Suojaa huolella. Suojaa ikkunat, ovet, jalkalistat yms. teippireunuksella. Me poistimme vanhat jalkalistat. Uudet listat asennettiin rappaustyön päätteeksi.



2 Sekoita pieni annos kipsilaastia. Laasti pitää käyttää kahdessa tunnissa. Kaada jauhe saaviin. Muista varustautua hengityssuojaimin, ennen kuin ryhdyt sekoittamaan jauheeseen vettä.



3 Lisää vesi ja sekoita viisi minuuttia. Koostumus on hyvä kun kipsilaasissa on lähes tasainen pinta. Me käytimme sekoitinta. Voit sekoittaa myös tehokkaalla porakoneella ja vispilällä.



4 Nosta teräslastalle kipsilaastia ja vedä se seinään alhaalta ylöspäin tasaisin liikkein painaen lastaa seinää vasten. Työstä yksi kaistale kerrallaan, jotta saat työnjäljestä mahdollisimman tasaisen.



5 Seuraavana päivänä voit hioa mahdolliset epätasaisuudet pois hiomapaperilla (karkeus 60). Vielä helpommalla pääset, jos vedät ritilähierintä seinäpintaa pitkin, kuten kuvassa.



6 Kostuta seinää vedellä kalkkiharjaa tai sivellintä käyttäen. Näin toinen laastikerros ei kuivu liian nopeasti. Vielä enemmän työskentelyaikaa saat, jos sivelet koko seinään akryylipohjusteen.



7 Vedä toinen laastikerros. Sen pitää olla koostumukseltaan hiukan ensimmäistä paksumpi. Vedä laastia teräslastalla kaistale kerrallaan, jotta ehdit silottaa pinnan, ennen kuin se kuivuu.



8 Silota pinnat heti karkean sienren reunalla. Älä paina liian kovaa, jotta et vain siirrä kipsilaastia paikasta toiseen.

Maalaa seinä

Voit jättää seinän myös käsittelemättä, jolloin sinun ei tarvitse lukea tätä pidemmälle. Seinien maalaamista kuitenkin suositellaan, jotta ne eivät jää harmaiksi.

Sivele seinään ensin akryylipohjuste (primeri tai kiinnitepohjuste). Se takaa kiinnittymisen ja varmistaa, että pinta imee kauttaaltaan yhtä vähän.

Tämän jälkeen seinä kannattaa käsitellä kuitutasoitteella. Se on halvempaa kuin pintamaali ja täyttää pinnan hyvin.

Maalaa lopuksi kahdesti akryylimaalilla. Käytä keittiössä ja kylpyhuoneessa kiiltoastetta 25, jotta voit pyyhkiä ja pestä seiniä tarpeen tullen.



1 Sivele seinään akryylipohjuste.
Jos tarvitset vähemmän laastia, voit työstää pohjusteen itse sekoittamalla yhden osan valkoista puusepäneliimaa (PVA-liimaa) kahdeksaan osaan vettä.



2 Maalaa seinä kuitutasoitteella.
Käytä isoa sivellintä, niin katat pinnan paremmin kuin telaa käyttämällä. Kun kuitutasoite on kuivunut, maalaa telalla kaksi pintamaalikerrosta.

TARVIKELUETTELO

Materiaalit

- 2 kg kipsilaastia/seinäneliometri
- Pohjustetta
- Akryylipohjustetta
- Seinätasoitetta
- Akryylimaalialia

Erikoistyökalut

- Teräslasta
- Sekoitin, ritilähierrin (tarvittaessa)

Seinät on rapattu kipsilaastilla. Niistä tuli hyvin tasaiset, mutta pinta jäi rustiikkiseksi perinteisten rappausten tapaan, mikä sopii hyvin vanhaan taloon.

Lasku

Pvm: 1.10.2014

Nro. 07531

PROJEKTI: **Kuitutapetin tasoitus**

Tarvikkeet:

Kipsilaastia (30 m ²)	200,00
Akryylipohjustetta	40,00
Seinätasoitetta ja maalia	130,00

Palkat tarjouksen mukaan:

15 tuntia á 50,00

Säästimme

750,00

1 120,00

Palkat on laskettu saadun tarjouksen perusteella.
Hintoihin sisältyy alv.