



LETTER VANSKELIG

VANSKELIGHETSGRAD:

Oppgaven er enkel. Det krever bare tålmodighet å oppnå et pent resultat. Men vær forsiktig hvis du sliper et bord av finere edeltre – ofte er fineren bare 1 mm tykk.

TIDSFORBRUK:

Et par timer – pluss tørketid

PRIS:

Vi har brukt materialer for cirka 150 kroner.



Med et par timers arbeid kan den gamle bordplaten bli så god som ny. Her behandler vi en finert teakplate, men fremgangsmåten er den samme om bordplaten er finert med en annen type edeltre.

Fjern skjolder og små riper i bordplaten

Slik gjør du

Har du et eldre spisebord eller salongbord av edeltre, er platen ofte finert. Da er det gjerne bare den ytterste millimeteren som er av edeltre. Overflaten er behandlet med lakk, olje eller polish.

Med tiden blir en slik bordplate ødelagt. Men den kan bli flott igjen! Du trenegere bare å avfette overflaten, slipe den lett og gi den ny olje. Er bordet lakket, skal det slipes og gjenbehandles.

Har bordplaten fått dype riper og svimerker, kan du ikke regne med at de lar seg slipe bort. Her avfetter vi med cellulosefortynner. Du kan også bruke grunneller trerens, men da får du en lengre tørketid før du kan slipe.



1 Fett og olje vaskes bort med cellulosefortynner. Arbeidet bør bare utføres utendørs, siden cellulosefortynner er helsekadelig! Smør på rikelig med en pensel, og tørk etter med en klut.



2 Når platen er tørr, slipes den med plansliper eller eksentersliper. Først slipes bordplaten med korn 100. Deretter skal det slipes med korn 200. Fjern alt slipesøvet med en tør klut.



VIKTIG

Kluter og svamper som er fuktet med olje kan selvantenne. Legg dem på et ikke-brennbart underlag til oljen er herdet. Da kan de hives.



3 Nå kan bordplaten oljes. Hell ut litt olje, og fordel den med en klut – eller som her, med en grytesvamp. Sørg for at det er godt med olje overalt på bordplaten i cirka 20-30 minutter.

4 Nå skal bordplaten bare poleres. Det kan gjøres med en tørr klut av bomull, men platen blir ekstra flott hvis den maskinpoleres. Her bruker vi en polermaskin. Dagen etter er bordet klart til bruk.



Olje med pigment

Her har vi oljebehandlet en bordplate av teak med tre ulike oljer – og oppnådd tre forskjellige resultater. Nr. 1 er behandlet med klar olje. Nr. 2 har fått olje med en brun tone. Og nr. 3 har fått en palisanderolje.