



HELPPO

VAIKEA

VAIKEUSASTE:

Helppo tehtävä. Hienoon lopputulokseen tarvitaan vain tarmoa. Hiotessa on syytä olla varovainen, jos pöytä on viilutettua jalopuuta - usein viilut ovat vain 1 mm paksuja.

AJANKÄYTTÖ:

Pari tuntia + kuivumisaika

HINTA:

Materiaaleihin käytettiin noin 20 €.



Parin tunnin työllä saa työstettyä vanhan pöytälevyn uutta vastaavaan kuntoon. Käsittelyssä oli viilutettu tiikkilevy, mutta menetelmä on sama, vaikka pöytälevy olisi jotakin muuta jalopuuta.

Poista tahrat ja naarmut

pöytälevystä

Tee näin

Jos omistat vanhan jalopuisen ruokatai sohvapöydän, pöytälevy on usein viilutettu, ja siinä on vain parin millimetrin jalopuinen pintakerros. Pinta voi olla lakattu, öljytty tai kiillotettu.

Ajan myötä tämän kaltaisen pöytälevyn pinta kuluu epäsiistiksi. Onneksi levyn voi ehostaa. Riittää, kun pinnan kyllästää, hioo kevyesti ja öljyää uudelleen. Jos pöytä on lakattu, riittää, että sen hioo ja uusii lakkakäsittelyn. Jos pintaan kuitenkin on tullut syviä naarmuja ja palojälkiä, niitä ei saa pois hiomalla.

Kyllästämme pöydän selluloosaohenteella. Myös peruspuhdistusainetta tai puupesua voi käyttää, mutta tällöin pinnan kuivuminen kestää pidempään.



1 Rasva ja öljy pestään pois selluloosaohenteella. Työ tulee tehdä ulkona, sillä selluloosaohenne on vaarallista terveydelle. Levitä siveltimellä runsaasti ohennetta ja kuivaa liinalla.



2 Kun levy on kuiva, se hiotaan taso- tai epäkeskohiomakoneella. Käytä hiontaan ensin karkeutta 100 ja tämän jälkeen karkeutta 200. Pyyhi kaikki hiomapöly pois kuivalla liinalla.

ONGELMA

Pöytään on tullut palojälkiä, rasvatahroja ja naarmuja.

RATKAISU

Pöytälevy hiotaan ja öljytään keittiötasoon sopivalla hyvällä öljyllä.

TÄRKEÄÄ



Liina tai sieni, joka on kostutettu öljyyn, voi syttyä palamaan. Laita se palamattomalle alustalle, kunnes öljy on kovettunut. Sen jälkeen liinan tai sienen voi hävittää.

Taso- tai epäkeskokoimakone on hyvä työkalu pöytälevyn hiontaan, kun vanha öljy on ensin pesty pois.




3 Sitten pöytälevy voidaan öljytä. Kaada pöydälle tilkka öljyä ja levitä se tasaisesti liinalla tai, kuten kuvassa, hankaussienellä. Varmista, että pöytälevyllä on riittävästi öljyä 20–30 minuutin ajan.



Öljy pyyhitään pois puuvillaliinalla puolen tunnin kuluttua.



4 Lopuksi pöytälevy kiillotetaan. Sen voi tehdä kuivalla puuvillaliinalla, mutta pöydästä tulee erityisen upea, jos se kiillotetaan koneella. Kuvassa käytetään kiillotuskonetta. Seuraavana päivänä pöytä on valmis käyttöön.



Öljy pigmentillä

Tiikkinen pöytälevy öljyttiin kolmella erilaisella öljyllä – ja näin saatiin kolme erilaista lopputulosta. Nro 1 on käsitelty kirkkaalla öljyllä. Nro 2:n öljyyn on sekoitettu ruskeaa sävyä. Nro 3 on käsitelty palisanteriöljyllä.